Ведомость чертежей основного комплекта ОФ

№ поз.	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Фасад литера А в осях И(М/)-А	
3	Фасады литеры А в осях 1-7, литеры В в осях 14*-16*,М1:100	
4	Фасад литера А в осях А-Г	
5	Фасад литера А в осях 7-5 Фасад литера А в осях 7-3	
6	Фасад литера А в осях Г-Д	
7	Фасад литера А1, А2 в осях 3-14	
8	Фасад литера В в осях М(И/)-А	
9	Фасад вид А, фасад вид Б	
10	Фасад литера А1, А2, В в осях 16/-1	
11	Фасад литера В в осях К/-И	

Ведомость наружной отделки

№ поз.	Наименование	Эталон цвета	Тип цвета	
1	Основное поле стен, покраска по штукатурке литера А		Palazzo210	Фасадная краска L 90.C 16.H 80 по каталогу Caparol 3D plus
2	Основное поле стен, покраска по штукатурке литера А1, А2, В		Lachs 35	Фасадная краска L 60.C 25.H 45 по каталогу Caparol 3D plus
3	Окраска по кирпичу основное поле стен литера В		Lachs 35	Фасадная краска L 60.C 25.H 45 по каталогу Caparol 3D plus
4	Архитектурные детали, карнизы		Salbei 18	Фасадная краска L 94.C 3.H 127 по каталогу Caparol Color
5	Ступеньки крыльца, площадки			Керамический гранит, структурной противоскользящей поверхности
6	Кровля, козырьки, отливы водосточные трубы, вентиляционные каналы			Лист стальной оцинкованный
7	Цоколь		Гранит	Гранит, месторождение "Сухой вяз" (цвет серый однородный мелкозернистый)
8	Металлические кованные изделия, решетки		RAL 9017, черный	Стальные, кованные
9	Входные двери		Belinka16, орех	Из массива дерева, окраска по дереву за 2 раза 16 орех по каталогу Belinka
10	Оконные переплеты		белый	Металлопластиковый двухкамерный стеклопаке
10*	Двери		De Luxe, Дуб	Из алюминиевого профиля, цвет ламинации Дуб, по каталогу De Luxe.
11	Окраска стен поздних дворовых пристроек		Ceramic 60	Фасадная краска L 90.C 11.H 60 по каталогу Caparol Color
12	Входные двери		Belinka16, орех	Металлические с декоративной накладкой и массива дерева, окраска по дереву за 2 раз Belinka
13	Цоколь верхняя часть		Verona 40	Фасадная краска L 63.C 4.H 200 по каталогу Caparol Color
14	Вертикальные пожарные лестницы		RAL 7004, Signal grey	Окраска эмалью для наружного применени по металлическим поверхностям за 2 раза

Примечания:

Для проведения реставрационных работ на фасадах принята технология Caparol на основе органических вяжущих. Составы слоев разработаны для применения на старых зданиях памятников архитектуры с учетом типа кладки и кладочного раствора.

При производстве ремонта фасадов:

1. Произвести отбивку старой штукатурки с поверхности стен: Лит. А - 1610,54 м², Лит. А1А2 - 715 м², Лит.В - 199,9 м² .
2. Ремонт кирпичных стен отдельными местами (кирпич керамический) - 1м³ (Лит. А).
3. Заделка трещин: Лит. А- 20 п.м, Лит.В - 12п.м.
4. Ремонт лицевой кладки поверностей стен, выщербленный керамический кирпич: Лит. А- 40 м², Лит.А1А2 - 13 м².
2. Очистить кладку металлическими щетками.
3. Покрыть очищенную поверхность стены перед нанесением штукатурки грунтовкой Silitol-Konzentrat 111 caparol: Лит. А - 1610,54 м², 727,0 м²(под лепнину), Лит. А1А2 - 18м²(под лепнину), Лит.В - 142,5 м².
4. Оштукатуривание цементно-известковым раствором гладких стен толщиной 30мм (Лит.А -1250,34 м², Лит.А1А2 -67,5 м², Лит.В -79 м²), рустованных стен толщиной 50мм (Лит.А -214,20 м², Лит.В -13 м²), горизонтальных тяг (Лит.А -70,0 м², Лит.А1А2 -22 м²).
5. Оштукатуривание откосов толщиной 30мм (Лит.А -76 м², Лит.А1А2 -18 м², Лит.В -32,5 м²), оконных наличников - Лит.В -25 м².
6. После оштукатуривания выполнить огрунтовку фасадов Caparol: Лит. А - 1610,54 м²,727,0 м²(под лепнину), Лит. А1А2 - 715 м²,24,32 м²(под лепнину), Лит.В - 142,5 м² .
7. Покрыть очищенную поверхность кирпичных стен литера В перед покраской, грунтовкой AmphiSilan Tiefgrund LF: Лит.В - 723 м²l.
8. Произвести выравнивание поверхности штукатурки шпатлевочной смесью Capatect Feinspachtel 195 (Лит.А -1610,54 м²,727,0 м²(под лепнину), Лит.А1А2 -727 м², 24,32 м²(под лепнину), Лит.В -190,5 м²).
9. Покрыть выравненную поверхность фасадов лит. А и фасада лит. В в осях 14*-16* грунтовкой Fibrosil для подготовки поверхности к нанесению окрасочного слоя. Гунтовкой Fibrosil защищает штукатурку от растрескивания при воздействии транспортных вибраций: Лит. А - 1610,54 м², Лит.В - 142,5 м², ограда - 212м².
10. Произвести окраску за 2раза Amphisilan - минерало- матовой фасадной краской на основе силиконовой смолы по политре Caparol Color всех фасадов (Лит. А: лепнина -727 м², стены - 1610,54 м², Лит.В - 1014,5 м², Лит. А1А2: стены - 727 м², лепнина - 24,32м²).
11. Смена отделок из оцинкованной стали (сандрики, пояски, отливы, карнизы): Лит. А- 415 п.м, Лит. А1А2 - 24п.м, Лит.В - 67п.м.
12. Отделка цоколя натуральным камнем гранитом месторождения «Сухой вяз»: Лит.А-102,53 м², Лит. А1А2-113,8 м², Лит.В- 46м², ограда - 68,8 м².

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
	Каталог цветов RAL	
	Каталог цветов Caparol Color	
	Прилагаемые документы	
	Нет	

						226/31-ОФ
1	–	Зам.	01-11		01.11	НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми
Изм.	№ уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	
ГАП		Волченкова				Департамент образования г. Перми
Архитектор		Чулкова				Стадия: РД; Лист: 1; Листов:
						Общие данные
						ООО "Пермстроймет+"

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.